

CEMPATCH

Zemin düzeltme dolgu ve tamir harcı

Tanım

CEMPATCH, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, polimer modifiyeli akışkan, yatay uygulamalarda kullanılan akışkan tamir harcıdır. Yüksek mukavemetlidir erken priz alır. 5 mm ile 10 cm arasındaki derinliklerde güvenle kullanılabilir.

Kullanım Alanları

Yüksek mukavemet gereken fabrika zeminleri, beton yollar, petrol istasyonları, depo, hangar, beton yollar, yükleme alanları, kaldırımlar vb tüm zeminlerde dolgu ve düzeltme ihtiyacı olan yüzeyler elde etmek için kullanılır.

Özel Nitelikler

- ❖ Yüksek ve erken dayanım
- ❖ Hızlı priz alma ve erken trafiğe açma
- ❖ Yüksek aşınma direnci
- ❖ Akışkan ve kendiliğinden yerleşme

Ambalaj ve Depolama

CEMPATCH 25 Kg lık polietilen destekli kraft torbalarda otomatik dolum ile ambalajlanmıştır.

Korunaklı ve kuru yerlerde 6 ay depolanır.

Uygulama

CEMPATCH uygulanmadan önce uygulama yüzeyi her türlü toz, kir yağ vb. yapışmayı engelleyecek gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Çatlaklar varsa önceden tamir edilmiş olmalıdır. İyi bir yapışma için yüzey pürüzlü olmalıdır. Yapışma yüzeyleri iyi bir aderans için tel fırça ile temizlenmelidir.

Tamir edilmesi planlanan yatay kesit en az 2.5 cm derinliğinde etrafı kare ya da dikdörtgen çerçeve şekline

getirilmelidir. Tamirat yapılacak noktalar daha önceden kesilmiş derz noktalarında ise uygulama sonrasında aynı noktalardan maksimum 12 saat içerisinde derz kesilmelidir.

Sıkı bir aderans için alt yüzey temizlenmeli PRIMER AC fırça ile sürülmeli, kurumadan CEMPATCH su ile matkap veya mekanik bir karıştırıcı ile homojen olarak karıştırılarak dökülmelidir. Yüzey düzgünlüğü için mala ile yüzey düzeltilmelidir.

Karışımındaki suyun ılık olması durumunda harç daha hızlı priz alacaktır. Çok sıcak havalarda soğutulmuş su kullanılması rahat uygulama imkanı sağlar.

Sarfiyat

CEMPATCH sarfiyatı kalıbın veya boşluğun genişliğine, derinliğine ve yüksekliğine bağlıdır. Harcın yoğunluğu 2,10 - 2,20 kg / L dir.